



# فصل ۱۴ - افزودنی های جدید در بتن



## تازه های افزودنی های بتنی ( Zero Energy System Concrete)

مصرف افزودنی شیمیایی فوق روان کننده  
بر پایه پلی کربوکسیلیک اتر PCE  
و افزودنی اصلاح کننده قوام AMV

جهت تولید بتن خود تراکم SCC می باشد .

پتانسیل کاهش هزینه های سیمان

کاهش هزینه های نیروی انسانی و انرژی جهت تولید

در قطعات پیش ساخته ، عامل حمایت از تولید و توسعه ، افزودنی ها می باشد .

---



اولین فرمول بندی مبتنی بر پلی کربوکسیلات، برای بتن خود تراکم (SCC)

اولین افزودنی مبتنی بر تکنولوژی پلی کربوکسیلاتی اثر MRWR-PCE در اواسط سال ۱۹۹۷ به بازار معرفی شد .

مصرف خاکستر بادی سر باره کوره بلند سائیده شده نرم ومیکروسیلیکا بعنوان جایگزین قسمتی از سیمان در بتن افزایش یافته است.

این کار می تواند به چند عامل مانند :

- کمبود سیمان ،
- منافع اقتصادی جایگزینی ،
- کارپذیری اصلاح یافته بدون عمل ویبره،
- گرمای هیدراسیون پائین تر ،
- اصلاحاتی در خواص بتن سخت شده ودوام آن نسبت داده شود

## ویژگیهای افزودنی های (MRWR)

علاوه بر قابلیت کاهش آب این افزودنیها

قابلیت پرداخت افزایش یافته:

کاهش در تلاش پرداخت کاری

از ۳۰ تا ۵۶ درصد در بتن حباب هوا زائی نشده

و از ۶۲ تا ۷۶ درصد در بتن حباب هوا زائی شده مشاهده میگردد.

کارپذیری بدون ویبره ، قابلیت پمپاژ واستقرار بتنهای عمل آوری شده با افزودنی فوق با کاهش فشار هیدرولیکی ۴Mpa الی ۷ Mpa همراه است

---



بتن خود تراکم (Self Compacting Concrete) که به اختصار SCC نامیده میشود ، برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ در ژاپن ابداع گردید

از آن موقع تاکنون ، تحقیقات فراوانی برای دستیابی به یک طرح مخلوط مناسب برای این نوع بتن و تبدیل آن به یک بتن استاندارد انجام گرفته است .

بتن خود تراکم بعنوان بتنی شناخته می شود که نیاز به هیچ لرزاننده (ویبره) داخلی یا لرزاننده بدنه قالب نداشته و تحت اثر وزن خود متراکم می شود .

کاربرد این بتن بیشتر در اعضا ساختمانی با فشردگی زیاد آرماتور می تواند باشد .

---


این نوع بتن دارای تراکم بهتری نسبت به بتن های معمولی می باشد  
خواص آن درحالت بتن سخت شده ( نظیر مقاومت فشاری ، نفوذ پذیری ،  
جذب آب و ...) نیز نسبت به بتن معمولی بهبود بیشتری دارد.

شامل : سیمان ، سنگدانه ها ، آب ، موادافزودنی و مواد مضاف می باشد .  
فوق روان کننده برای کاهش حدمایع بتن و کارآیی بهتر آن ،  
مقدار زیادی پر کننده (Filler) بعنوان عامل روغن کاری برای درشت دانه ها  
و استفاده از عامل لزوج کننده (AMV) برای زیاد کردن لزجت بتن  
را نیز باید به حساب آورد

---



# اصولی را که تولید بتن خود تراکم بر آن استوار است



## مزایای استفاده از بتن خودتراکم

- کاهش دوره ساخت سازه بتنی
  - اطمینان از تراکم سازه بخصوص در نقاطی که کاربرد لرزاننده دشوار است
  - کاهش سروصدای مزاحم ناشی از لرزش بخصوص در کارخانجات تولید قطعات بتنی.
-



# تحقیقات انجام شده بر روی بتن خود تراکم

تاکنون تحقیقات زیادی بر روی بتن خود تراکم (SCC) انجام شده است تا آن را بصورت یک بتن استاندارد در آورند.


راهکارهای ترویج استفاده از این نوع بتن :

- روش های آزمایش برای تعیین قابلیت خود تراکمی باید تهیه و متداول شود.
  - روش های اجرای سازه به همراه روشهای پذیرش بتن در سایت ها باید نسبت به بتن معمولی تغییر نماید.
  - سیستم جدید اجرا برای استفاده کامل از مزایای خودمتراکم شونده باید ایجاد گردد.
-

# روش های آزمایش بتن خود تراکم


الف) خود متراکم شونده  
ج) لزجت

ب) تغییر شکل پذیری  
د) قابلیت پرکنندگی





# لزجت



خود متراکم شونده





## ۱- خود متراکم شوندگی: (Self Compacting)

برای اندازه گیری بهتر این قابلیت بتن در سر راه خود از داخل مانعی نیز عبور مینماید

## ۲- تغییر شکل پذیری :

این آزمایش توانایی بتن را برای تغییر شکل تحت اثر وزن خود و غلبه بر اصطکاک داخلی آن مشخص می نماید

و همین طور تمایل دوغاب را به جدایی از سنگدانه ها مشخص می نماید

## ۳- لزجت :

این وسیله برای اصلاح میزان پرکننده به آب و نیز درصد افزودنی مناسب است .

این آزمایش شباهت بسیار زیادی به قیف مارش دارد که برای اندازه گیری لزجت دوغاب سیمان در تزریق بکار می رود

## ۴- قابلیت پرکنندگی:

این آزمایش در حقیقت با هدف مشخص کردن توانایی بتن به عبور از بین موانع فشرده ( شبکه آرماتورها ) توصیه گردیده است



در بین آزمایشات فوق آزمایش لوله U مناسبترین آنهاست .  
در این آزمایش اگر بتن در سمت دیگر لوله U شکل بیش از ۳۰۰ میلیمتر بالا رود. بتن خود متراکم شونده به شمار می رود .


## آزمایشات تعیین قابلیت خود متراکم شوندگی در سایت

**Ouchi** و همکاران پیشنهاد نموده اند :

دستگاه آزمایش بین کامیون مخلوط کن و پمپ در سایت قرار گیرد.


کل حجم بتن در داخل دستگاه ریخته شود .  
اگر بتن به سهولت از داخل این وسیله جریان یابد ،  
بتن خود متراکم شونده دانسته شده و اجرا می گردد .

---






# روش های ارزیابی بتن خود متراکم : (SCC)




Cumulative gradation curves for #0 coarse aggregate and various S/A ratios



Cumulative gradation curves for three levels of # 8 coarse aggregate substitution for # 57, at a constant  $S / A$  ( sand-to-total aggregate ) ratio.





مخروط پر شده از بتن SCC نباید بیش از ۳۰ ثانیه در حالت ایستاده قرار بگیرد




قطر گسترش سیال به عنوان  $d_m$  ثبت میشود و قطر عمود به قطر قبلی به عنوان  $d_r$  ثبت میشود، زمان رسیدن هر نقطه از بتن به دایره به شعاع ۵۰۰ میلیمتر با دقت ۰,۱ ثانیه اندازه گیری می شود.

شاخص ویسکوزیته

$$G = \frac{((d_m \cdot d_r) - d_0^2)}{d_0^2} \quad R_C = \frac{10}{T_{500}}$$





## قابلیت گذر کردن بتن



تحقیقات انجام شده در بتن SCC :  
مصالح و طرح اختلاط

– حداکثر اندازه دانه ها ۱۰ تا ۲۰ میلی متر هستند

– مقدار سیمان  $350 \text{ kg/m}^3$  و مقدار (fly ash)  $134 \text{ kg/m}^3$  است

– مقدار فوق روان کننده (Glenium 51)  $0.05\%$  مقدار مواد چسبنده بتن

Table 1: Compositions ( $\text{kg/m}^3$ ) of the Self-Compacting Concrete Mixes

Mix	Cement ( $\text{kg/m}^3$ )	Fly ash ( $\text{kg/m}^3$ )	Fly ash addition (%)	Coarse aggregate ( $\text{kg/m}^3$ )	Fine aggregate ( $\text{kg/m}^3$ )	Water ( $\text{kg/m}^3$ )	Super Plastciser ( $\text{kg/m}^3$ )
1	350	134	0	934	852	175	2.61
2	350	147	10	934	838	172	2.68
3	350	147	10	921	852	175	2.68
4	350	147	10	927	845	175	2.68
5	350	147	10	921	840	192.5	2.68
6	350	161	20	921	840	192.5	2.75
7	350	168	25	917	835	192.5	2.79



*Table 2: Summary of Test Results*

Mix	Slump Flow (mm)	T <sub>0</sub> (sec.)	T <sub>5min</sub> (sec.)	2h Bleeding (ml)	7d Comp. Strength (MPa)	28d Comp. Strength (MPa)	49d Comp. Strength (MPa)
2	650	15	44	.	.		
3	665	13	29	.	.		
4	605	12	18	.	.		
5	750	7	10	154	46.0	53.5	60.0
6	695	13	17	33	46.6	59.0	68.0
7	740	8	12	163	45.0	55.6	62.0

# RHEODYNAMIC

## Concrete



THE  
**GLENium**<sup>TM</sup>  
DIFFERENCE






# Concrete

## Controlled Rheology

**Low Viscosity Mixture**



**High Viscosity Mixture**



# *Rheodynamic Concrete*



- “Self - Compacting Concrete”
- Non-segregating
- Low viscosity






# Positioning

Flowing Concrete

Self-Compacting  
Concrete

Rheodynamic  
Concrete



Rheoplastic Concrete



# Densely Reinforced Elements

- Better consolidation around reinforcement
- Can eliminate the need for vibration
- Ability to properly fill areas impossible to reach with internal vibrators
- When pumping, pump pressure greatly reduced





# Rheoplastic vs. Rheodynamic



Rheodynamic concrete takes “flowable” to another LEVEL



*RHEODYNAMIC*

*EXAMPLES*





# PRECAST

*8" slump*



S.C.C.



# *Self Compacting Concrete [ SCC ]*













# ***Akashi Kaikyo Bridge***

An aerial photograph of the Akashi Kaikyo Bridge under construction. The bridge's two massive concrete pylons are visible, with stay cables extending down to the bridge deck. The bridge spans a wide, deep body of water. The construction site is visible in the foreground, showing the bridge's approach and the surrounding terrain.

**Longest suspension bridge in the world, construction of two anchorage abutments with self-compacting concrete.**

**84.5 metes long [ 277' ]**

**63,0 meters wide [ 207' ]**

**47.5 meters high [ 156' ]**

**Cast concrete: 140,000 cubic meters [  $\approx$  180,000 yd<sup>3</sup> ]**

**Forecast 2.5 years - actual construction time 2 years.**